

DOCRYL SATIN

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Laque satinée monocomposante en phase aqueuse pour usage intérieur et extérieur. A base de résine acrylique pure.
PROPRIETES :	Bonne adhérence – Très bonne résistance au farinage et au jaunissement.
SUPPORTS :	Bois, plafonnage et façades.
SYSTEME :	Primer (bois) : 1 couche de DOCRYL MAT Finition (bois) : 1 ou 2 couches de DOCRYL SATIN Primer (murs) : 1 couche de UNIFIX Finition (murs) : 2 couches de DOCRYL SATIN

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être nettoyé, dépoussiéré et sec
CONDITIONS D'APPLICATION :	Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 80%
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 011 – 015)
DILUTION :	Eau
NETTOYAGE :	Eau
CONSOMMATION :	Environ 12 m ² au litre par couche
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Satiné
TEINTES :	Blanc standard et carte de teintes
DENSITE :	Environ 1.3
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 52 % En volume : environ 38 %
TENEUR EN COV :	Max 95g/L
POINT ECLAIR :	Néant
VISCOSITE :	60 – 80 Poises (Brookfield 20 RPM)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 16 heures
CONDITIONNEMENT :	1 L – 2.5 L – 10 L
CONSERVATION :	12 mois à l'abri du gel

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.