

DODECOR

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Lasure non filmogène monocomposante en phase solvantée pour la protection et la décoration des boiseries intérieures et extérieures. A base de résine alkyde diluée dans du white-spirit.
PROPRIETES :	Bonne pénétration du bois – Bonne résistance aux UV – Résistance à l'humidité – Système très respirant, ce qui élimine le danger de formation de cloques et d'écaillage.
SUPPORTS :	Bois.
SYSTEME :	Primer: 1 couche de DODECOR dilué. Finition : 1 ou 2 couches de DODECOR .

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être sec et propre. Bois neufs : les bois gras doivent être préalablement dégraissés au white-spirit, l'afzélia doit être nettoyé avec une solution ammoniacale. Bois déjà traité au DODECOR : nettoyer le fond au white-spirit
CONDITIONS D'APPLICATION :	Intérieur : bien ventiler Extérieur : par temps sec Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 90%
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse
DILUTION:	White-spirit
NETTOYAGE :	White-spirit
CONSOMMATION :	Environ 10 m ² au litre.
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant et pendant l'emploi. Ne pas appliquer le DODECOR incolore à l'extérieur.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Satiné après saturation du bois
TEINTES :	Voir la carte de teintes
DENSITE :	Environ 0.86
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 26 % En volume : environ 20 %
TENEUR EN COV :	Max 600g/L
POINT ECLAIR :	> 21 °C
VISCOSITE :	15 sec. (Coupe Ford – 23 °C)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 3 à 6 heures Recouvrable : 16 heures
CONDITIONNEMENT :	1 L – 2.5 L
CONSERVATION :	12 mois éloigné de toute source de chaleur.

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande.

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.