

DOEMAIL

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Laque brillante monocomposante en phase solvantée pour usage intérieur et extérieur. A base de résine alkyde diluée dans du White-spirit.
PROPRIETES :	Brillance élevée - Très bonne résistance au farinage
SUPPORTS :	Bois et acier
SYSTEME :	Primer (bois) : 1 couche de DOMAT Primer (acier) : 1 couche de DOPHOS SATIN Finition : 2 couches de DOEMAIL

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être dérouillé (pour l'acier : norme St2 ou Sa2), sec, dégraissé et dépoussiéré. Les surfaces non traitées doivent être préalablement peintes avec le primer approprié. Les surfaces qui sont déjà peintes seront directement recouvertes par le DOEMAIL après préparation adéquate.
CONDITIONS D'APPLICATION :	Intérieur : bien ventiler Extérieur : par temps sec Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 90%
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 013 – 015)
DILUTION:	White-spirit
NETTOYAGE :	White-spirit
CONSOMMATION :	Environ 10 m ² au litre par couche
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Haut brillant
TEINTES :	Blanc standard et carte de teintes
DENSITE :	Environ 1.2
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 72 % En volume : environ 57 %
TENEUR EN COV :	Max 300g/L
POINT ECLAIR :	> 21 °C
VISCOSITE :	180 – 240 sec. (Coupe Ford 4 – 23 °C)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 8 heures Recouvrable : 16 heures
CONDITIONNEMENT :	0.250 L – 0.500 L – 1 L – 2.5 L – 20 L (uniquement en blanc)
CONSERVATION :	12 mois éloigné de toute source de chaleur

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande.

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.