

# DOCREPI

## DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Peinture structurée monocomposante en phase aqueuse, à base de polymères vinyliques pour murs et façades intérieurs et extérieurs.
PROPRIETES :	Très bonne résistance intérieure et extérieure. Ne crevasse pas, même en couche épaisse. Il est préférable de le recouvrir de <b>PLEXIPAIN SATIN SOFT OU MAT</b> (extérieur) ou de <b>DECO ACRYL MAT DECO ACRYL SATIN OU DOLATEX</b> (intérieur)
SUPPORTS :	Béton, briques, plafonnage, ...
SYSTEME :	<b>Supports peu poreux :</b> Appliquer directement sur le support <b>Supports très poreux :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Primer: 1 couche d'imprégnation <b>UNIFIX</b></li><li>• Finition : 1 couche de <b>DOCREPI</b></li></ul>

## DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être nettoyé, dépoussiéré et recouvert de UNIFIX
CONDITIONS D'APPLICATION :	Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 80%
MOYENS D'APPLICATION :	Plâtresse, rouleau
DILUTION :	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE :	Eau
CONSOMMATION :	1.5 à 3.5 m <sup>2</sup> /kg
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi. Charger à la plâtresse, étendre et passer un rouleau en fonction du dessin souhaité.

**DONNEES TECHNIQUES**

ASPECT :	Structuré et mat
TEINTES :	Blanc standard
DENSITE :	Environ 1.7
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 75 % En volume : environ 61 %
TENEUR EN COV :	Max 45g/L
POINT ECLAIR :	Néant
VISCOSITE :	
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 24 heures
CONDITIONNEMENT :	5 Kg – 12.5 Kg – 20 Kg
CONSERVATION :	12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs

**DONNEES DE SECURITE**

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.