

PLEXIPAIN'T SOFT

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Peinture acrylique velouté monocomposante en phase aqueuse pour murs extérieurs. Très approprié pour différents supports poreux..
PROPRIETES :	Excellent pouvoir couvrant - Application aisée grâce au pourcentage élevé en liant – Système perméable à la vapeur d'eau et respirant – Très bonne durabilité
SUPPORTS :	Maçonnerie neuve et ancienne – Ciment – Béton
SYSTEME :	Supports poreux, non traités : <ul style="list-style-type: none">• Primer: 1 couche d'imprégnation UNIFIX• Finition : 2 couches de PLEXIPAIN'T SOFT Supports peints farinants : <ul style="list-style-type: none">• Primer : 1 couche d'imprégnation UNIFIX• Finition : 1 ou 2 couches de PLEXIPAIN'T SOFT Supports peints non farinants : application directement sur le support d'1 à 2 couches de PLEXIPAIN'T SOFT

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être nettoyé, dépoussiéré et sec. Les maçonneries neuves doivent être préalablement nettoyées avec une brosse de fer afin d'éliminer toute bavure de mortier. Il est à conseiller de nettoyer les supports peints avec un appareil à haute pression. S'il y a présence de mousse celle-ci doit être éliminée avec un produit anti-mousse adéquat.
CONDITIONS D'APPLICATION :	Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 80%
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 013 - 018)
DILUTION :	Eau
NETTOYAGE :	Eau
CONSOMMATION :	Environ 10 m ² au litre par couche
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Velouté (Mat – Satiné)
TEINTES :	Blanc standard et carte de teintes
DENSITE :	Environ 1.4
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 59 % En volume : environ 45 %
TENEUR EN COV :	Max 30g/L
POINT ECLAIR :	Néant
VISCOSITE :	100 - 150 P (Brookfield 20 Rpm)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 4 heures
CONDITIONNEMENT :	1 L – 2.5 L - 5 L – 10 L
CONSERVATION :	12 mois à l'abri du gel

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.