

TRAFFIC-PAINT PH3

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Peinture routière non perlée monocomposante de type A2 en phase solvantée à base de résine alkyduréthane et de dioxyde de titane. Le TRAFFIC-PAINT PH3 est plus particulièrement adapté au marquage urbain de part ses qualités autonettoyantes
PROPRIETES :	Très bonne blancheur - Très bonne dureté et élasticité – Très bonne adhérence – Excellente résistance à l'abrasion.
SUPPORTS :	Béton et asphalte

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être sec, dégraissé, brossé, à appliquer sur nouveau revêtement ou un revêtement recouvert d'ancien marquage
CONDITIONS D'APPLICATION :	Extérieur : par temps sec Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 90 %
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, pistolet airspray, airless (ouverture du gicleur 019 – 025)
DILUTION :	DILUANT PH3 (pistolet) – White-spirit (brosse)
NETTOYAGE :	DILUANT PH3

TYPES D'APPLICATION

- **TRAFFIC-PAINT PH3** : appliquer 500 à 700gr/m² .
- **TRAFFIC-PAINT PH3 + billes de saupoudrage** : appliquer 500 à 700gr/m² en saupoudrant au fur et à mesure les billes de verre à raison de 300gr/m²
- **Système sandwich** : appliquer 300gr de **TRAFFIC-PAINT PH3** en saupoudrant au fur et à mesure les billes de verre à raison de 300gr/m², appliquer une deuxième couche de **TRAFFIC-PAINT PH3** à raison de 300gr/m².
- **Système mille feuilles** : appliquer 300gr de **TRAFFIC-PAINT PH3** en saupoudrant au fur et à mesure les billes de verre à raison de 300gr/m², appliquer une deuxième couche de **TRAFFIC-PAINT PH3** à raison de 300gr/m² en saupoudrant à nouveau 300gr/m² de billes de verre.

Remarque : sur support neuf, appliquer au préalable une couche de **TRAFFIC-PAINT PH3** (150 à 200gr/m²), attendre +/- 15 à 20min, puis appliquer un des systèmes précités.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Mat et rugueux
TEINTES :	Blanc
DENSITE :	Environ 1.45
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 73 % En volume : environ 54 %
TENEUR EN COV :	Max 390g/L
POINT ECLAIR :	< 0°C
VISCOSITE:	70 – 80 KU (Krebs)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 25 minutes
CONDITIONNEMENT :	5 Kg – 30 Kg
CONSERVATION :	12 mois éloigné de toute source de chaleur

DONNEES DE SECURITE

Symbole	F : Facilement inflammable
R 66	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
R 67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S 09	Conserver le récipient (et utiliser) dans un endroit bien ventilé.
S 16	Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer.
S 23	Ne pas respirer les vapeurs et fumées
S 33	Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
S 43	En cas d'incendie : utiliser de la mousse ou CO ₂ , du sable, de la terre ou une poudre chimique.
S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
Contient :	-2- butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.